



PRODUITS SPÉCIFIQUES

881 - ABSORBANT SEPIOLITE 15/30 CALCINÉE

(homologué pour un usage routier)

PROPRIÉTÉS

« 881 » est un absorbant utilisable sur revêtement routier selon la **norme NFP 98-190** du Ministère de l'Équipement, du Transport et du Logement (numéro d'homologation : ABS 2002/17).

Compatible avec tous types de revêtements rencontrés sur le réseau routier, « 881 » absorbe rapidement tous les produits et liquides déversés accidentellement sur la chaussée tels que les huiles, les hydrocarbures et autres liquides organiques, les produits chimiques corrosifs ou toxiques.

UTILISATION

« 881 » est employé pour l'entretien des autoroutes et des voiries par notamment les collectivités locales, les DDE, les sociétés de travaux publics, les services communaux, les pompiers.

CARACTERISTIQUES

Etat physique	solide	Densité	0,58 ± 0,06
Etiquetage	sans	pH (en dispersion à 10%)	10 ± 0,5
Pouvoir absorbant (selon NF T 90-361) : 110% pour l'eau et 126% pour les hydrocarbures			
Niveau d'émission de poussières (selon NF T 90-PR) : 0,5%			
Taux d'adhérence résiduel : 95,40%			

MODE D'EMPLOI

- ▶ Etaler le « 881 » sur les liquides répandus, jusqu'à saturation.
- ▶ Ramasser par balayage et pelletage.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.